CHEMOS FL 90

Fixácia kobercov a kobercových štvorcov s funkciou „obojstrannej lepiacej pásky".

Použitie: Špeciálne disperzné lepidlo na upevnenie (fixáciu) podlahových krytín s možnosťou ich jednoduchého opätovného odstránenia v interiéroch. Je vhodné na savé i nesavé podklady, ktoré nemajú byť poškodené alebo porušené, napr. vystierkované plochy, PVC, dlažba, terazzo, OSB dosky a pod. Lepidlo zabraňuje kĺzaniu a pohybu voľne položených kobercov, kobercových štvorcov a tak nedochádza k tvorbe bublín a vĺn na podlahe. Po odstránení podlahovej krytiny je možné lepidlo odstrániť pomocou roztoku vody so saponátom. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie. Neobsahuje rozpúšťadlá. Jednoduché nanášanie valčekom.

Príprava podkladu: Podklad musí byť dostatočne pevný, rovný, hladký, trvale suchý (zmerajte vlhkosť), bez trhlín, zbavený nečistôt ako sú: prach, olej, vosk, farba a pod. Úžitkové krytiny musia byť pevne spojené s podkladom. Trhliny a špáry (mimo dilatačných) treba vyplniť opravnou hmotou CHEMOS. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelizačnou hmotou CHEMOS. Prašné podklady a anhydrit ošetrite vhodnou penetráciou CHEMOS. Venujte pozornosť návodom na použitie a dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15°C.

Pracovný postup: Pred použitím obsah balenia riadne pretrepte. CHEMOS FL 90 naneste na podklad rovnomerne penovým valčekom po celej ploche. Pri savom podklade použite štruktúrovaný penový valček s veľkými pórmi, pri nesavom podklade penový valček s jemnými pórmi. Použitím rozdielnych valčekov (ich rozdielnych štruktúr) naneste také množstvo materiálu, aké je pre príslušný podklad optimálne. Zabráňte vznikaniu kaluží. Výsledná pevnosť spojenia podkladu a krytiny závisí od množstva nanesenej fixácie, nasiakavosti podkladu, od doby kladenia po nanesení fixácie a od typu a kvality rubu podlahoviny. Pri kladení štvorcov s flisovým rubom môže dôjsť pri nanesení veľkého množstva fixácie k nežiadúcej lepivej sile. Pri následnom odnímaní štvorcov tak môže dojsť k poškodeniu alebo zničeniu celého štvorca. Preto odporúčame vykonať skúšobný náter na menšej ploche za účelom zistenia optimálneho nanášania fixácie. Pri zdvojených podlahách zabráňte vniknutiu Profilepu FIX do škár. V blízkosti stien a rohov použite malý valček z penového materiálu alebo štetec. Kobercové štvorce a koberce pokladajte až po úplnom odvetraní lepidla do transparentného lepivého filmu, t.j. najskôr po cca 30 minútach. Rešpektujte návody na pokládku od výrobcu podlahovej krytiny. Otvorená doba pre pokládku krytiny je min. ² hodiny od odvetrania lepidla.

Čistenie: Náradie a škvrny očistite ihneď vodou, resp. vlhkou handrou skôr ako zaschnú.
Odstránenie krytiny: Podlahovú krytinu odstránime uchopením v rohu a opatrným stiahnutím z podkladu.
Dôležité: Nedoporučujeme lepiť pri teplotách pod +15°C. Ideálne podmienky sú 18 - ²²°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 65%. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota predlžujú dobu odvetrania. Lepidlo chráňte pred mrazom. Uchovajte mimo dosahu detí.
Upozornenie: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadení (EC) č. 1²7²/²008 (CLP).
EUH ²08 Obsahuje zmes (3:1): 5-chlór-²-metylizotiazol-3(²H)-ón a ²-metylizotiazol-3(²H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Zneškodňovanie: Zneškodňujte v súlade so zákonom č. ²²3/²001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. Neylievajte do kanalizácie.
Skladovanie: vzduchotesne uzavreté pri teplote +10°C až + ²5°C
Spotreba: 75 - 1²5 g /m podľa spôsobu nanášania lepidla, hladkosti a savosti podkladu
Doba spotreby: 1² mesiacov od dátumu výroby na viečku

Výrobca:
CHEMOS floormix, s r.o.
Krušovská 4265
955 01 Topoľčany, SR
Tel.: 038 / 536 7711
Web: www.chemos.sk
E-mail: chemos@chemos.sk

Hmotnosť:
Hmotnost: **5 kg**

8 5 8 5 0 4 3 2 0 1 0 3 1