STAUF Multilayer

elastické lepidlo na viacvrstvové parkety, 18 kg

NEOFICIÁLNY DOKUMENT PREDAJCU

Tento vlastný prehľad v slovenčine vysvetľuje dostupné technické údaje. Nie je originálnym technickým listom ani výrobcom overeným prekladom. Záväzný postup overte v aktuálnej dokumentácii výrobcu.

Na čo je výrobok určený

Jednozložkové elastické hybridné lepidlo na viacvrstvové parkety. S TKB B9 spotrebuje približne 1,15 kg/m².

Krytiny: Viacvrstvové parkety.

Podklady: Cementový poter, Anhydritový poter, Betón, Stierky (nivelácie), OSB a drevotrieskové dosky, Liaty asfalt. Podmienky a obmedzenia sú uvedené nižšie.

Technické údaje

Kód výrobcu	129130
Balenie	18 kg
Mechanika	Elastické lepidlo podľa ISO 17178
Zubovanie	TKB B9 / STAUF č. 5
Otvorený čas	Približne 30 min pri 20 °C
Zaťažiteľnosť	Približne 24 h
Brúsenie / leštenie	Približne po 24 h
Skladovanie	12 mesiacov; sucho a chlad
Emisie / GISCODE	EC1 PLUS / RS10

STAUF Multilayer

Spotreba, spracovanie a podmienky použitia

Spotreba pre výpočet materiálu

TKB B9 – viacvrstvové parkety	1150 g/m²

Orientačná potreba = plocha × zvolená spotreba; pri nivelácii navyše × hrúbka v mm. Hmotnosť sa prepočíta na celé balenia smerom nahor. Rezerva je samostatná voľba; výsledok nezohľadňuje neznáme nerovnosti a nasiakavosť.

Spracovanie

Podklad musí mať dostatočnú pevnosť, byť čistý, rovný a bez voľných vrstiev. Zmerajte jeho vlhkosť, odstráňte nesúdržné zvyšky a podľa stavu ho mechanicky upravte a povysávajte. Neaktívne trhliny opravte vhodným systémom; funkčné dilatačné škáry zachovajte. Lepidlo naneste rovnomerne zubovou stierkou. Parkety vložte do lepidla do 30 minút a pevne pritlačte. Nevytláčajte lepidlo do spojov. Vhodnosť prípadného čističa vopred vyskúšajte na povrchovej úprave.

Podmienky a hranice použitia

• Určené na viacvrstvové parkety; bez osobitného schválenia ho neodporúčame na masívne dosky.

• Na liatom asfalte výrobca vyžaduje STAUF VEP 195.

• STAUF VDP 160 nie je uvedený v zozname priamo kompatibilných penetrácií tohto lepidla.

• Zmäkčovadlá môžu ovplyvniť liaty asfalt a niektoré povrchové úpravy; kompatibilitu overte najmä pri parketách bez pera a drážky.

Údaje o časoch platia pri približne 20 °C a relatívnej vlhkosti do 65 %, ak nie je uvedené inak. Pracovný priestor min. 18 °C, relatívna vlhkosť najviac 75 % (odporúčané do 65 %). Odporúčaná teplota podkladu 15–23 °C; pri podlahovom kúrení 18–22 °C.

Zdroje a aktuálne podklady

STAUF: aktuálne technické údaje výrobcu a stiahnutie listu

Karta bezpečnostných údajov výrobcu (angličtina)

Produkt, kalkulácia a dostupné slovenské podklady na podlahovachemia.sk

Údaje skontrolované 11. 11. 2026. Autor slovenského prehľadu: MEGA Parket s.r.o. Parametre môžu byť aktualizované; pre konkrétnu realizáciu posúďte aj pokyny výrobcu krytiny.