STAUF R 105

dvojzložkové PU lepidlo na vinyl a kaučuk, 6,9 kg

NEOFICIÁLNY DOKUMENT PREDAJCU

Tento vlastný prehľad v slovenčine vysvetľuje dostupné technické údaje. Nie je originálnym technickým listom ani výrobcom overeným prekladom. Záväzný postup overte v aktuálnej dokumentácii výrobcu.

Na čo je výrobok určený

Dvojzložkové polyuretánové lepidlo na LVT, PVC a kaučuk pri vyššom namáhaní. Spotreba závisí od zubovania a rubu krytiny.

Krytiny: Vinyl / LVT, PVC / CV, Kaučuk.

Podklady: Cementový poter, Anhydritový poter, Betón, Stierky (nivelácie), OSB a drevotrieskové dosky, Drevené dosky a parkety, Suchý poter a sadrovláknité dosky, Keramická dlažba a kameň, Kov. Podmienky a obmedzenia sú uvedené nižšie.

Technické údaje

Kód výrobcu	124320
Cenová jednotka dodávateľa	6,9 kg
Súprava v katalógu STAUF	6,9 kg A + 0,89 kg B; obsah dodávateľského SKU treba potvrdiť
Miešací pomer A : B	7,7 : 1 hmotnostne
Spracovateľnosť zmesi	Približne 30 min pri 20 °C
Otvorený čas	Približne 50 min pri 20 °C
Zaťažiteľnosť	12–24 h; plné zaťaženie po 24 h
Zváranie spojov	Najskôr po 48 h
Skladovanie	12 mesiacov; sucho, chlad; chrániť zložky pred mrazom
Emisie / GISCODE	EC1 PLUS / RU1

STAUF R 105

Spotreba, spracovanie a podmienky použitia

Spotreba pre výpočet materiálu

TKB A2 – hladký rub LVT / PVC / kaučuku	400 g/m²
TKB B1 – profilovaný rub podľa krytiny	600 g/m²
TKB B7 – vyšší nános podľa krytiny	1100 g/m²

Pri SKU 1101060539 treba potvrdiť, či predajná jednotka 6,9 kg obsahuje aj 0,89 kg tužidla. Počet balení z kg namiešanej zmesi zatiaľ nemožno spoľahlivo určiť.

Orientačná potreba = plocha × zvolená spotreba; pri nivelácii navyše × hrúbka v mm. Prepočet na celé balenia je pozastavený do potvrdenia úplného obsahu predajnej jednotky. Rezerva je samostatná voľba; výsledok nezohľadňuje neznáme nerovnosti a nasiakavosť.

Spracovanie

Podklad musí mať dostatočnú pevnosť, byť čistý, rovný a bez voľných vrstiev. Zmerajte jeho vlhkosť, odstráňte nesúdržné zvyšky a podľa stavu ho mechanicky upravte a povysávajte. Neaktívne trhliny opravte vhodným systémom; funkčné dilatačné škáry zachovajte. Obe zložky temperujte približne na 20 °C. Celé predpísané tužidlo pridajte do živice a miešajte najmenej dve minúty vrátane dna a stien nádoby. Krytinu vložte bez odkladu, dôkladne pritlačte a po 15–30 minútach znovu prevalcujte. Napäté okraje pred pokládkou vyrovnajte a podľa potreby zaťažte.

Podmienky a hranice použitia

• Miešajte celé balenie s predpísaným tužidlom; pomer A : B je 7,7 : 1 podľa hmotnosti.

• Obsah tužidla v cene dodávateľskej jednotky 6,9 kg sa musí potvrdiť pred spracovaním objednávky.

• Pre každý materiál a podklad treba overiť priľnavosť; nepredpokladajte univerzálnu vhodnosť.

• Spracovateľnosť zmesi je približne 30 minút. Čerstvé znečistenie odstraňujte včas; vytvrdnuté zvyšky môžu vyžadovať mechanické odstránenie.

Údaje o časoch platia pri približne 20 °C a relatívnej vlhkosti do 65 %, ak nie je uvedené inak. Pracovný priestor min. 18 °C, relatívna vlhkosť najviac 75 % (odporúčané do 65 %). Odporúčaná teplota podkladu 15–23 °C; pri podlahovom kúrení 18–22 °C.

Zdroje a aktuálne podklady

STAUF: aktuálne technické údaje výrobcu a stiahnutie listu

Karta bezpečnostných údajov výrobcu (angličtina)

Produkt, kalkulácia a dostupné slovenské podklady na podlahovachemia.sk

Údaje skontrolované 11. 11. 2026. Autor slovenského prehľadu: MEGA Parket s.r.o. Parametre môžu byť aktualizované; pre konkrétnu realizáciu posúďte aj pokyny výrobcu krytiny.