STAUF SPU 460

silánové lepidlo na parkety a masív, 18 kg

NEOFICIÁLNY DOKUMENT PREDAJCU

Tento vlastný prehľad v slovenčine vysvetľuje dostupné technické údaje. Nie je originálnym technickým listom ani výrobcom overeným prekladom. Záväzný postup overte v aktuálnej dokumentácii výrobcu.

Na čo je výrobok určený

Jednozložkové tvrdé SPU lepidlo podľa ISO 17178 na viacvrstvové aj vybrané masívne parkety. Spotreba sa volí podľa zubovania.

Krytiny: Viacvrstvové parkety, Masívne parkety, Vlysové parkety.

Podklady: Cementový poter, Anhydritový poter, Betón, Stierky (nivelácie), OSB a drevotrieskové dosky, Drevené dosky a parkety, Liaty asfalt. Podmienky a obmedzenia sú uvedené nižšie.

Technické údaje

Kód výrobcu	126110
Balenie	18 kg
Mechanika	Tvrdé lepidlo podľa ISO 17178
TKB B7 / č. 3	1 050 g/m²
TKB B9 / č. 5	1 200 g/m²
TKB B15 / č. 4	1 300 g/m²
Otvorený čas	Približne 20 min pri 20 °C
Zaťažiteľnosť / brúsenie	Približne 24 h
Skladovanie	12 mesiacov; sucho a chlad
Emisie / GISCODE	EC1 PLUS / RS10

STAUF SPU 460

Spotreba, spracovanie a podmienky použitia

Spotreba pre výpočet materiálu

TKB B15 – masívne dosky, vlysy a lamely	1300 g/m²
TKB B9 – viacvrstvové parkety / lamparkety	1200 g/m²
TKB B7 – mozaikové parkety	1050 g/m²

Orientačná potreba = plocha × zvolená spotreba; pri nivelácii navyše × hrúbka v mm. Hmotnosť sa prepočíta na celé balenia smerom nahor. Rezerva je samostatná voľba; výsledok nezohľadňuje neznáme nerovnosti a nasiakavosť.

Spracovanie

Podklad musí mať dostatočnú pevnosť, byť čistý, rovný a bez voľných vrstiev. Zmerajte jeho vlhkosť, odstráňte nesúdržné zvyšky a podľa stavu ho mechanicky upravte a povysávajte. Neaktívne trhliny opravte vhodným systémom; funkčné dilatačné škáry zachovajte. Naneste rovnomerný nános vhodným zubovaním, parkety vložte do otvoreného lepidla a pevne pritlačte. Pre viacvrstvové parkety zvoľte B9, pre masívne dosky, vlysy a priemyselné lamely B15, pre mozaiku B7. Lepidlo nemá zostať vo viditeľných škárach.

Podmienky a hranice použitia

• Pri lamparketách výrobca uvádza najviac 55 × 250 mm a hrúbku aspoň 10 mm; pri priemyselných lamelách aspoň 16 mm.

• Pri masívnych doskách s pomerom šírky k hrúbke od 10 : 1, tenkých formátoch od 5 : 1 alebo silno pracujúcich drevinách na kúrení posúďte tuhší systém.

• STAUF XP 10 nie je uvedený medzi vhodnými stierkami pre toto tvrdé lepidlo.

• Oleje a olejovo-voskové povrchové systémy môžu vyžadovať skúšku kompatibility.

Údaje o časoch platia pri približne 20 °C a relatívnej vlhkosti do 65 %, ak nie je uvedené inak. Pracovný priestor min. 18 °C, relatívna vlhkosť najviac 75 % (odporúčané do 65 %). Odporúčaná teplota podkladu 15–23 °C; pri podlahovom kúrení 18–22 °C.

Zdroje a aktuálne podklady

STAUF: aktuálne technické údaje výrobcu a stiahnutie listu

Karta bezpečnostných údajov výrobcu (angličtina)

Produkt, kalkulácia a dostupné slovenské podklady na podlahovachemia.sk

Údaje skontrolované 11. 11. 2026. Autor slovenského prehľadu: MEGA Parket s.r.o. Parametre môžu byť aktualizované; pre konkrétnu realizáciu posúďte aj pokyny výrobcu krytiny.