STAUF SPU 570

tvrdé lepidlo na parkety a veľké formáty, 18 kg

NEOFICIÁLNY DOKUMENT PREDAJCU

Tento vlastný prehľad v slovenčine vysvetľuje dostupné technické údaje. Nie je originálnym technickým listom ani výrobcom overeným prekladom. Záväzný postup overte v aktuálnej dokumentácii výrobcu.

Na čo je výrobok určený

Jednozložkové tvrdé SPU lepidlo na bežné typy parkiet a veľké masívne formáty. Samostatný postup umožňuje regulovať zvyškovú vlhkosť.

Krytiny: Viacvrstvové parkety, Masívne parkety, Vlysové parkety.

Podklady: Cementový poter, Anhydritový poter, Betón, Stierky (nivelácie), OSB a drevotrieskové dosky, Drevené dosky a parkety, Liaty asfalt. Podmienky a obmedzenia sú uvedené nižšie.

Technické údaje

Kód výrobcu	126180
Balenie	18 kg
Mechanika	Tvrdé lepidlo podľa ISO 17178
TKB B7 / B9 / B15	1 000 / 1 150 / 1 300 g/m²
STAUF č. 14	1 600 g/m²
STAUF č. 12 – špeciálny postup	1 900 g/m²
Otvorený čas	Približne 25 min pri 20 °C
Zaťažiteľnosť	12–24 h
Brúsenie / leštenie	24–48 h
Skladovanie	12 mesiacov; sucho a chlad
Emisie / GISCODE	EC1 PLUS / RS10

STAUF SPU 570

Spotreba, spracovanie a podmienky použitia

Spotreba pre výpočet materiálu

TKB B15 – masívne dosky, vlysy a lamely	1300 g/m²
TKB B9 – viacvrstvové parkety / lamparkety	1150 g/m²
TKB B7 – mozaikové parkety	1000 g/m²
STAUF č. 14 – veľké formáty	1600 g/m²
STAUF č. 12 – postup proti zvyškovej vlhkosti	1900 g/m²

Len podľa predpísaného postupu na cementovom potere do 4 CM % / 95 % KRL a pri parketách s perom a drážkou. Vhodnosť musí posúdiť odborník.

Orientačná potreba = plocha × zvolená spotreba; pri nivelácii navyše × hrúbka v mm. Hmotnosť sa prepočíta na celé balenia smerom nahor. Rezerva je samostatná voľba; výsledok nezohľadňuje neznáme nerovnosti a nasiakavosť.

Spracovanie

Podklad musí mať dostatočnú pevnosť, byť čistý, rovný a bez voľných vrstiev. Zmerajte jeho vlhkosť, odstráňte nesúdržné zvyšky a podľa stavu ho mechanicky upravte a povysávajte. Neaktívne trhliny opravte vhodným systémom; funkčné dilatačné škáry zachovajte. Lepidlo naneste zvoleným zubovaním a parkety uložte do približne 25 minút. Každý dielec pritlačte. Pri bariérovom postupe musí byť splnený súvislý predpísaný nános bez vynechaných miest; tento postup si vyžaduje odborné posúdenie.

Podmienky a hranice použitia

• Nános č. 12 ako bariéra je určený na parkety s perom a drážkou na cementovom potere do 4 CM % / 95 % KRL. Vlhkosť treba zmerať.

• Pri mozaike, vlysoch a priemyselných lamelách výrobca pri zvyškovej vlhkosti požaduje samostatnú vhodnú bariéru.

• Nie je náhradou stavebnej hydroizolácie ani riešením aktívne vzlínajúcej vody.

• STAUF XP 10 nie je uvedený medzi vhodnými stierkami pre toto tvrdé lepidlo.

Údaje o časoch platia pri približne 20 °C a relatívnej vlhkosti do 65 %, ak nie je uvedené inak. Pracovný priestor min. 18 °C, relatívna vlhkosť najviac 75 % (odporúčané do 65 %). Odporúčaná teplota podkladu 15–23 °C; pri podlahovom kúrení 18–22 °C.

Zdroje a aktuálne podklady

STAUF: aktuálne technické údaje výrobcu a stiahnutie listu

Karta bezpečnostných údajov výrobcu (angličtina)

Produkt, kalkulácia a dostupné slovenské podklady na podlahovachemia.sk

Údaje skontrolované 11. 11. 2026. Autor slovenského prehľadu: MEGA Parket s.r.o. Parametre môžu byť aktualizované; pre konkrétnu realizáciu posúďte aj pokyny výrobcu krytiny.