STAUF XP 10

cementová nivelačná hmota 1–10 mm, 25 kg

NEOFICIÁLNY DOKUMENT PREDAJCU

Tento vlastný prehľad v slovenčine vysvetľuje dostupné technické údaje. Nie je originálnym technickým listom ani výrobcom overeným prekladom. Záväzný postup overte v aktuálnej dokumentácii výrobcu.

Na čo je výrobok určený

Samonivelačná cementová hmota v rozsahu 1–10 mm pod pružné, textilné a viacvrstvové drevené podlahy. Spotreba 1,5 kg/m² na každý 1 mm.

Krytiny: Vinyl / LVT, PVC / CV, Kaučuk, Linoleum, Koberce, Viacvrstvové parkety.

Podklady: Cementový poter, Anhydritový poter, Betón, Stierky (nivelácie), Suchý poter a sadrovláknité dosky, Liaty asfalt, Magnéziový a xylolitový poter. Podmienky a obmedzenia sú uvedené nižšie.

Technické údaje

Kód výrobcu	133040
Balenie	25 kg
Rozsah vrstvy	1–10 mm; podľa podkladu a krytiny
Spotreba	1,5 kg/m²/mm
Zámesová voda	6 l na 25 kg
Spracovateľnosť	Približne 30 min pri 20 °C / 65 % RH
Pochôdznosť	Približne po 3 h
Pokládka krytiny – 3 mm	Približne 24 h
Pokládka krytiny – 5 mm	Približne 48 h
Pokládka krytiny – nad 5 do 10 mm	Približne 72 h
Reakcia na oheň	A1fl podľa EN 13501
Skladovanie	9 mesiacov; sucho a chlad
Emisie / GISCODE	EC1 PLUS / ZP1

STAUF XP 10

Spotreba, spracovanie a podmienky použitia

Spotreba pre výpočet materiálu

Cementová nivelácia – každý 1 mm hrúbky	1,5 kg/m²/mm

Spotreba = plocha × hrúbka × 1,5 kg. Balenie 25 kg; dodržte minimálnu a maximálnu hrúbku pre krytinu a podklad.

Orientačná potreba = plocha × zvolená spotreba; pri nivelácii navyše × hrúbka v mm. Hmotnosť sa prepočíta na celé balenia smerom nahor. Rezerva je samostatná voľba; výsledok nezohľadňuje neznáme nerovnosti a nasiakavosť.

Spracovanie

Podklad musí mať dostatočnú pevnosť, byť čistý, rovný a bez voľných vrstiev. Zmerajte jeho vlhkosť, odstráňte nesúdržné zvyšky a podľa stavu ho mechanicky upravte a povysávajte. Neaktívne trhliny opravte vhodným systémom; funkčné dilatačné škáry zachovajte. Zvoľte vhodnú penetráciu STAUF; na anhydrite pod cementovú hmotu musí D 54 alebo VDP 160 schnúť aspoň 15 hodín. Do čistej nádoby nalejte 6 l studenej čistej vody a pridajte celé 25 kg vrece. Miešajte elektrickým miešadlom približne 600–800 ot./min do homogénnej hmoty, pokračujte dve minúty, nechajte minútu odstáť a znovu minútu premiešajte. Rozlievajte priebežne a odvzdušnite hrotovým valčekom. Chráňte pred prievanom a priamym slnkom. Pred ďalšou stierkou použite medzivrstvu vhodnej penetrácie; pred priamym lepením hotovú stierku nepenetrujte.

Podmienky a hranice použitia

• Pod viacvrstvové parkety minimálne 3 mm a len s výrobcom schváleným elastickým alebo tvrdoelastickým lepidlom.

• Pod pružné krytiny a na slabo nasiakavom podklade minimálne 2 mm; pod textil minimálne 1 mm.

• Na liatom asfalte sa uplatňuje rozsah 2–5 mm.

• Pochôdznosť po 3 hodinách neznamená pripravenosť na lepenie. Hrubšia vrstva, chlad a vyššia vlhkosť schnutie predlžujú.

• Bez samostatného posúdenia neodporúčame drevené a OSB podklady: v aktuálnych údajoch je ich prípustnosť uvedená nejednotne.

• Pri viacnásobnom stierkovaní neprekročte celkových 10 mm a druhá vrstva nesmie byť hrubšia než prvá.

Údaje o časoch platia pri približne 20 °C a relatívnej vlhkosti do 65 %, ak nie je uvedené inak. Pracovný priestor min. 18 °C, relatívna vlhkosť najviac 75 % (odporúčané do 65 %). Odporúčaná teplota podkladu 15–23 °C; pri podlahovom kúrení 18–22 °C.

Zdroje a aktuálne podklady

STAUF: aktuálne technické údaje výrobcu a stiahnutie listu

Karta bezpečnostných údajov výrobcu (angličtina)

Produkt, kalkulácia a dostupné slovenské podklady na podlahovachemia.sk

Údaje skontrolované 11. 11. 2026. Autor slovenského prehľadu: MEGA Parket s.r.o. Parametre môžu byť aktualizované; pre konkrétnu realizáciu posúďte aj pokyny výrobcu krytiny.