Slovenský technický prehľad

UZIN Fondur High-Tack Extra T

Tixotropné hybridné montážne lepidlo na lišty a profily

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Montážne lepidlá a pásky

Použitie výrobku

UZIN Fondur High-Tack Extra T je husté montážne lepidlo na upevňovanie soklových líšt a profilov. Vhodné je aj na vybrané izolačné a dekoratívne prvky či stenové panely. Nanáša sa vytláčacou pištoľou; vysoká počiatočná prídržnosť pomáha pri osadzovaní dielcov na zvislé plochy.

Výrobca uvádza nasiakavé aj nenasiakavé materiály vrátane betónu, omietok, kovu, drevených dosiek, tvrdého PVC, keramiky, skla a prírodného kameňa. Povrch musí byť pevný, čistý a správne pripravený. Pri veľmi hladkých materiáloch sa musí overiť priľnavosť a predpísaná príprava.

Lepidlo vytvrdzuje pomocou vzdušnej vlhkosti. Väčšia hrúbka spoja a nepriepustné plochy vytvrdzovanie spomaľujú. PE a PP nie sú vhodné; pri mäkčených plastoch môže nastať zafarbenie alebo strata prídržnosti. Zaťažovanie spoja plánujte podľa konkrétnych podmienok a technického listu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Hybridné montážne lepidlo
Podlahy a použitie	Soklové lišty a profily; Stenové obklady
Podklady podľa výrobcu	Betón a potery; Omietky a murivo; Drevené dosky; Kov; Tvrdé PVC; Keramika, sklo a prírodný kameň

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová kartuša / „salámové“ balenie
Balenia podľa výrobcu	290 ml / 600 ml
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba	biela
Spotreba	podľa použitia
Čas kladenia	približne 5 minút*
Čas vytvrdzovania	približne 3 mm / deň
Minimálna teplota spracovania	+ 10 °C až + 35 °C
Teplotná odolnosť	-30 °C až +80 °C (vo vytvrdnutom stave)
Tvrdosť Shore A (DIN 53 505)	70 ± 7
Úbytok objemu (DIN EN ISO 10 563)	max 3 %
Konečná pevnosť	po 3- 5 dňoch*

* pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Nevhodné na PE a PP. Pri plastoch so zmäkčovadlami overte priľnavosť a možné zafarbenie.

• Pri hrubom spoji a nenasiakavých materiáloch môže vytvrdzovanie trvať dlhšie. Spotreba závisí od geometrie spoja.

Balenia evidované v katalógu

290 ml (kód 171156)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)