Slovenský technický prehľad

UZIN KE 2000 S

Univerzálne mokré a prídržné lepidlo na podlahové krytiny

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN KE 2000 S je disperzné lepidlo s krátkym odvetraním a širokým rozsahom použitia. Uplatní sa pri PVC a CV krytinách, vinylových dizajnových dielcoch, textilných krytinách, kaučuku v pásoch do 4 mm a linoleu v pásoch do 3,2 mm. Výrobca uvádza aj vybrané krytiny bez PVC a systémové podložky.

Na nasiakavom vystierkovanom podklade sa používa mokré alebo polomokré lepidlové lôžko. Prídržná metóda na nenasiakavom podklade je určená len pre stanovené PVC a CV krytiny, nie pre LVT. Pre ďalšie prípady výrobca opisuje postup Double-Drop.

Vybraný postup musí vyhovovať konkrétnej krytine, jej rubu a podkladu. Dodržte predpísané odvetranie, pritlačenie a následné prevalcovanie. Lepidlo je určené do interiéru a môže sa použiť nad teplovodným podlahovým vykurovaním; technický list určuje aj potrebnú prípravu a stierkovanie podkladu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné lepidlo
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Kaučuk; Linoleum; Koberce; Izolačné a kladačské podložky
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé vystierkované podklady; Nenasiakavé podklady - podľa krytiny a metódy
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba
Balenia podľa výrobcu	5 kg, 14 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	krémovo biela
Farba za sucha	transparentná
Spotreba	180 - 380 g/m²
Čas odvetrania	10 - 45 minút*
Čas kladenia	15 - 120 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po 24 hodinách*
Zváranie / škárovanie spojov	po 24 hodinách*
Konečná pevnosť	po 3 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. ** Maximálna prípustná spotreba pri stavbe lodí (IMO).

Dôležité podmienky použitia

• Prídržná metóda na nenasiakavom podklade nie je určená pre vinylové dizajnové dielce.

• Kaučukové pásy do 4 mm; linoleum v pásoch do 3,2 mm.

• Mokré lepenie, prídržné lepenie a Double-Drop majú odlišné podmienky; dodržte konkrétny postup výrobcu.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

14 kg (kód 6770); 5kg (kód 182894); 2 kg (kód 64943); 6 kg (kód 6771)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)