Slovenský technický prehľad

UZIN KE 22

Multifunkčné disperzné lepidlo na vinyl, PVC a textilné krytiny

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN KE 22 spája viacero bežných použití v jednom disperznom lepidle. Je určené na PVC a CV krytiny v pásoch alebo dielcoch, vinylové dizajnové krytiny, kaučukové pásy do hrúbky 4 mm a linoleum v pásoch do 3,2 mm. Rozšírené použitie zahŕňa vhodné textilné krytiny, Korkment a kladačské či izolačné podložky UZIN.

Podklad má byť nasiakavý, vyrovnaný stierkou, pevný, suchý a čistý. Lepidlo sa používa v interiéri a výrobca uvádza aj teplovodné podlahové vykurovanie. Výber zubovej lišty musí zodpovedať rubovej strane krytiny a zabezpečiť jej potrebné zmáčanie.

Čas odvetrania a čas kladenia sa menia podľa nasiakavosti podkladu, krytiny a klímy. Krytinu položte a pritlačte v predpísanom pracovnom intervale. Samotné označenie „multifunkčné“ nenahrádza kontrolu konkrétnej podlahoviny a pripraveného podkladu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné lepidlo
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Kaučuk; Linoleum; Koberce; Izolačné a kladačské podložky
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé vystierkované podklady
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastové vedro
Balenia podľa výrobcu	14 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov*
Farba za mokra	krémovo biela
Farba za sucha	krémovo biela / transparentná
Spotreba	230 - 600 g/m²
Čas odvetrania	5 - 20 minút*
Čas kladenia	10 - 45 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 24 hodinách*
Zváranie / škárovanie spojov	po 24 hodinách*
Konečná pevnosť	po 3 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v závislosti od druhu krytiny a nasiakavosti podkladu.

Dôležité podmienky použitia

• Kaučukové krytiny v pásoch najviac 4 mm; linoleum v pásoch najviac 3,2 mm.

• Použitie na nasiakavom vystierkovanom podklade; konkrétny rub krytiny a spôsob nanášania overte v technickom liste.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

14 kg (kód 186868)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)