Slovenský technický prehľad

UZIN KE 66 HT

Vláknené lepidlo na LVT a kaučuk so zvýšenou tepelnou odolnosťou

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN KE 66 HT je vláknené disperzné lepidlo určené pre vinylové dizajnové krytiny, PVC a CV podlahoviny a vhodný kaučuk do hrúbky 4 mm. Používa sa v mokrom lepidlovom lôžku na nasiakavých vystierkovaných podkladoch v interiéri.

Vysoká pevnosť v šmyku a zosilnenie vláknami pomáhajú obmedziť zvyškové vtlačenia krytiny. Produkt je určený aj pre vyššie teplotné zaťaženie, komerčné a priemyselné priestory a teplovodné podlahové vykurovanie. Pri kaučuku treba overiť povolenú konštrukciu rubovej strany.

Rozsah od -20 °C do +70 °C sa vzťahuje na suchý spoj, nie na teplotu pri nanášaní. Dielce a krytiny v pásoch majú odlišný čas odvetrania. Zvoľte predpísanú zubovú lištu a kladte do pracovného intervalu; presné časy a prípravu podkladu určuje aktuálny technický list.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Vláknené disperzné lepidlo
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Kaučuk
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé vystierkované podklady
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastové vedro
Balenia podľa výrobcu	6 kg, 14 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	béžová
Farba za sucha	béžová
Spotreba	170 - 260 g/m²
Čas odvetrania	štvorce, dielce: 5 - 10 minút** / krytiny v pásoch: 20 - 25 minút**
Čas kladenia	približne 20 minút***
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 24 hodinách***
Zváranie / škárovanie spojov	po 24 hodinách***
Konečná pevnosť	po 3 dňoch***
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

*** pri 20 °C a 65 % rel. vdušné vlhkosti v závislosti od druhu krytiny a nasiakavosti podkladu.

Dôležité podmienky použitia

• Teplotná odolnosť -20 °C až +70 °C platí v suchom stave, nie pri spracovaní.

• Kaučuk v pásoch a dielcoch do 4 mm s predpísaným hladkým alebo profilovaným rubom.

• Čas odvetrania sa líši pre dielce a krytiny v pásoch.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

14 kg (kód 187111); 6 kg (kód 187112)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)