Slovenský technický prehľad

UZIN KE 68

Jednozložkové STP lepidlo na zaťažované elastické krytiny

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN KE 68 je jednozložkové STP lepidlo pripravené na použitie pre elastické krytiny s vyššími nárokmi na spoj. Je určené na vinylové dizajnové krytiny, PVC a CV v pásoch či dielcoch, kaučukové štvorce do 4 mm a linoleum v dielcoch do 4 mm.

Výrobca uvádza nasiakavé aj nenasiakavé podklady a ďalšie presne určené aplikácie, napríklad čistiace zóny, gumový granulát alebo priemyselné skladby s UZIN RR 185. Lepidlo sa používa v interiéri, aj pri vyššom mechanickom či tepelnom zaťažení a nad teplovodným vykurovaním.

Osobitné elastické podklady, drevo alebo kov treba posudzovať podľa technického listu a prípadnej technickej konzultácie. Pri klikových LVT výrobca výslovne požaduje technickú poradu. Dodržte otvorený čas a správne pritlačenie; odolný spoj neodstraňuje potrebu posúdenia celej skladby a zdroja prípadnej vlhkosti.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	1K STP lepidlo
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Kaučuk; Linoleum; Gumový granulát; Športové krytiny
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé podklady; Nenasiakavé podklady; Deformovateľné podklady - podľa technického listu
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba
Balenia podľa výrobcu	8,5 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba	béžová
Spotreba	250 - 450 g/m²
Čas kladenia	do 40 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po 24 hodinách*
Zváranie / škárovanie spojov	po 24 hodinách*
Konečná pevnosť	po 3 - 5 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Kaučukové štvorce a linoleum v dielcoch do hrúbky 4 mm.

• Použitie s klikovým LVT vyžaduje konzultáciu s technikmi UZIN.

• Pri dreve, kove a osobitných podložkách rešpektujte požiadavku technickej porady.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

8,5 kg (kód 12248)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)