Slovenský technický prehľad

UZIN KR 516

silikátová živica na opravu trhlín

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Opravy a potery

Použitie výrobku

KR 516 slúži na silové spojenie porušeného poteru a na vybrané lepené spoje podľa technického listu. Pred opravou sa musí vyriešiť príčina pohybu podkladu. Dodržte pomer zložiek a pracovný čas zmesi.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Silikátová živica
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; Magnéziový a xylolitový poter; Keramická dlažba a kameň
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	plastové fľaše vrátane poterových spôn
Balenia výrobcu	2 x 300 ml
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba	žltkastá
Spotreba	podľa použitia
Čas spracovania	10 - 12 minút*; vo fľaši 6 - 8 minút*
Pochôdznosť	po 45 minútach*
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe
Konečná pevnosť	po približne 24 hodinách

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Balenia evidované v katalógu

600 ml (kód 70015)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)