Slovenský technický prehľad

UZIN LE 43

Disperzné lepidlo na linoleum a Korkment

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN LE 43 je disperzné lepidlo vyvinuté pre linoleum v pásoch aj dielcoch do hrúbky 4 mm. Používa sa tiež na korkmentové podložky a na lepenie linolea na už nalepený Korkment. Tvorba prídržných vlákien a rýchly nábeh pevnosti pomáhajú pri uložení krytiny.

Podklad musí byť nasiakavý, vyrovnaný stierkou, pevný, suchý a čistý. Výrobca pripúšťa teplovodné podlahové vykurovanie a použitie pri vyššom zaťažení v obytných či komerčných objektoch. Pri zaťažení kolieskovými stoličkami technický list uvádza minimálnu vrstvu stierky 1 mm.

Zubovanie, čas odvetrania a množstvo lepidla zvoľte podľa krytiny a podkladu. Linoleum musí byť v stanovenom čase riadne uložené a pritlačené. S opracovaním spojov a prevádzkovým zaťažením počkajte podľa pracovných časov; tie sa menia s teplotou, vlhkosťou a nasiakavosťou.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné lepidlo
Podlahy a použitie	Linoleum; Korkment
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé vystierkované podklady
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba
Balenia podľa výrobcu	14 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	krémovo biela
Farba za sucha	krémovo biela
Spotreba	350 - 400 g/m²
Čas odvetrania	0 - 10 minút*
Čas kladenia	10 - 35 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po 24 hodinách*
Zváranie / škárovanie spojov	po 24 hodinách*
Konečná pevnosť	po 3 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v závislosti od druhu krytiny a nasiakavosti podkladu.

Dôležité podmienky použitia

• Linoleum v pásoch alebo dielcoch do hrúbky 4 mm.

• Pri zaťažení kolieskovými stoličkami je podľa technického listu potrebná vrstva stierky aspoň 1 mm.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

14 kg (kód 74906)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)