Slovenský technický prehľad

UZIN LE 44

Prémiové disperzné lepidlo na linoleum

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN LE 44 je rýchle disperzné lepidlo pre linoleum s povrchovou úpravou aj bez nej v pásoch alebo dielcoch do hrúbky 4 mm. Je určené aj pre korkové linoleum, korkmentové podložky a lepenie linolea na nalepený Korkment.

Vytvára mokré lepidlové lôžko s krátkym časom odvetrania a vysokou pevnosťou v šmyku. Používa sa na nasiakavých, vystierkovaných podkladoch v interiéri. Výrobca uvádza teplovodné podlahové vykurovanie, kolieskové stoličky a vysoké zaťaženie v komerčných objektoch.

Pred nanášaním treba zosúladiť zubovanie s rubom krytiny a stavom podkladu. Linoleum sa musí položiť do pracovného intervalu a dôkladne pritlačiť. Časy kladenia, zvárania spojov aj plného zaťaženia posudzujte pri skutočnej klíme na stavbe. Vysoká pevnosť lepidla nenahrádza suchý a stabilný podklad.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzné lepidlo
Podlahy a použitie	Linoleum; Korkové linoleum; Korkment
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé vystierkované podklady
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastová nádoba
Balenia podľa výrobcu	14 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	svetlosivá
Farba za sucha	svetlosivá
Spotreba	približne 400 g/m²
Čas odvetrania	5 - 10 minút*
Čas kladenia	10 - 25 minút *
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 24 hodinách*
Zváranie / škárovanie spojov	po 24 hodinách*
Konečná pevnosť	po približne 3 dňoch*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % rel. vzušné vlhkosti.

Dôležité podmienky použitia

• Linoleum v pásoch a dielcoch do hrúbky 4 mm.

• Určené na nasiakavé vystierkované podklady; dodržte postup mokrého lepenia.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

14 kg (kód 6873)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)