Slovenský technický prehľad

UZIN MK 140

Jednozložkové STP lepidlo na viacvrstvové parkety

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na parkety

Použitie výrobku

UZIN MK 140 je jednozložkové STP lepidlo určené pre viacvrstvové parkety. Vytvrdzuje pôsobením vzdušnej vlhkosti a poskytuje dobre spracovateľné lepidlové lôžko so stabilným hrebeňom. Jeho rozsah použitia treba odlišovať od lepidiel schválených aj na masívne vlysy alebo dosky.

Výrobca uvádza cementové a kalciumsulfátové potery, betón, vhodné stierkovacie hmoty a nové pevne priskrutkované dosky P4 až P7 alebo OSB 2 až OSB 4. Produkt sa môže použiť v interiéri aj nad teplovodným podlahovým vykurovaním pri dodržaní predpísanej prípravy.

Pred lepením overte rovinnosť, pevnosť a vlhkosť podkladu aj požiadavky výrobcu parkiet. Lepidlo naneste vhodnou zubovou lištou a uložte len takú plochu, ktorú možno spracovať v otvorenom čase. Spotreba a časy zaťaženia či brúsenia závisia od reálnych podmienok.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	1K STP lepidlo
Podlahy a použitie	Viacvrstvové parkety
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Kalciumsulfátový poter; Betón; Pevne priskrutkované OSB 2-4 / P4-P7; Stierky vhodné pre viacvrstvové parkety
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastové vedro, „salámové“ balenie
Balenia podľa výrobcu	16 kg, 2x6 kg (12 kg)
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba	svetlá béžová
Spotreba	1000 - 1200 g/m²
Čas kladenia	približne 30 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 36 hodinách*
Brúsiteľnosť	po približne 48 hodinách*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Oficiálne určenie je pre viacvrstvové parkety; použitie na masívne drevo z tohto údaja nemožno odvodiť.

• Podklad a parkety musia spĺňať predpísanú vlhkosť a prípravu podľa technických listov.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

16 kg (kód 173229); Salámové balenie · 2x6 kg (kód 173572)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)