Slovenský technický prehľad

# UZIN MK 73

Rozpúšťadlové parketové lepidlo na syntetickej živici

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na parkety

## Použitie výrobku

UZIN MK 73 je parketové lepidlo na báze syntetickej živice s obsahom rozpúšťadiel. Hlavným použitím sú vlysové parkety a určené exotické dreviny. Rozšírené použitie podľa technického listu zahŕňa 8 mm mozaiku, vysoko hranené lamelové parkety a viacvrstvové parkety.

Lepidlo je pripravené na nanášanie a vytvára spoj s vysokou pevnosťou v šmyku. Vhodnosť podkladu sa posudzuje medzi pripravenými minerálnymi potermi, drevenými doskami, novým liatym asfaltom a kompatibilnými parketovými stierkami či podložkami. Výrobca uvádza použitie v interiéri aj nad teplovodným vykurovaním.

Podstatnou podmienkou sú ochranné opatrenia pre významné uvoľňovanie rozpúšťadlových pár. Pred výberom si prečítajte bezpečnostný list a overte možnosti bezpečného spracovania na stavbe. Krátky čas kladenia vyžaduje primerané pracovné úseky; časy brúsenia a zaťaženia sa líšia od rýchlych reaktívnych lepidiel.

## Rozsah použitia a kompatibilita

| | |
|---|---|
| **Typ / spojivo** | Rozpúšťadlová syntetická živica |
| **Podlahy a použitie** | Vlysové parkety; Mozaikové parkety 8 mm; Priemyselné parkety; Viacvrstvové parkety; Exotické dreviny |
| **Podklady podľa výrobcu** | Cementový poter; Kalciumsulfátový poter; Betón; Pevne priskrutkované OSB 2-4 / P4-P7; Nový liaty asfalt; Stierky a podložky vhodné pre parkety |
| **Podlahové vykurovanie** | V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu. |

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

## Vybrané technické údaje

| | |
|---|---|
| **Typ balenia** | nádoba z bieleho plechu |
| **Balenia podľa výrobcu** | 25 kg, 17 kg |
| **Skladovateľnosť** | najmenej 12 mesiacov |
| **Farba** | svetlo béžová |
| **Spotreba** | 800 - 1200 g/m² |
| **Čas odvetrania** | žiadna* |
| **Čas kladenia** | 5 - 10 min* |
| **Minimálna teplota spracovania** | 15 °C na podlahe |
| **Plné zaťaženie** | po 2 - 3 dňoch* |
| **Brúsiteľnosť** | po približne 5 - 7 dňoch* |
| **Podlahové vykurovanie** | Teplovodné, podľa podmienok technického listu |

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

## Dôležité podmienky použitia

• Obsahuje rozpúšťadlá; pri spracovaní sa uvoľňujú pary a sú potrebné ochranné opatrenia podľa bezpečnostného listu.

• Pracovný čas je krátky; nepreberajte časy zaťaženia alebo brúsenia z iného typu parketového lepidla.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

## Balenia evidované v katalógu

17 kg (kód 14040); 25 kg (kód 11397)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

## Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

**Oficiálna produktová stránka UZIN** (cz.uzin.com)

**Technický list výrobku** (cz.uzin.com)

**Karta bezpečnostných údajov** (cz.uzin.com)