Slovenský technický prehľad

UZIN MK 95

Jednozložkové PUR lepidlo na veľkoformátové parkety

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na parkety

Použitie výrobku

UZIN MK 95 je jednozložkové polyuretánové parketové lepidlo vytvrdzujúce vlhkosťou. Hlavnou oblasťou sú masívne podlahové dosky hrúbky 15 až 22 mm a vlysové parkety. Rozšírený rozsah zahŕňa viacvrstvové parkety a viacvrstvové dosky.

Stabilný lepidlový hrebeň a mierne penivý účinok podporujú kontakt pri pokládke väčších parketových dielcov. Vhodné podklady zahŕňajú pripravené cementové a kalciumsulfátové potery, betón, predpísané drevené dosky a ďalšie parketové systémové vrstvy. Výrobca uvádza vnútorné prostredie a teplovodné vykurovanie.

Mierne penenie nesmie nahrádzať správnu rovinnosť a prípravu podkladu. Krytinu treba položiť v určenom pracovnom čase a zabezpečiť potrebné zmáčanie rubu. Pri práci s PUR lepidlom rešpektujte bezpečnostný list. Zaťažovanie a brúsenie plánujte podľa podmienok na stavbe a aktuálnych údajov výrobcu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	1K polyuretánové lepidlo
Podlahy a použitie	Masívne dosky 15-22 mm; Vlysové parkety; Viacvrstvové parkety
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Kalciumsulfátový poter; Betón; Pevne priskrutkované OSB 2-4 / P4-P7; Suché potery a sadrovláknité dosky; Stierky a podložky vhodné pre parkety
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plechová nádoba
Balenia podľa výrobcu	16 kg
Skladovateľnosť	najmenej 9 mesiacov
Farba	béžová
Spotreba	1000 - 1200 g/m²
Čas kladenia	približne 30 minút*
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Plné zaťaženie	po približne 12 hodinách*
Brúsiteľnosť	po približne 24 hodinách*
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Masívne dosky hrúbky 15 až 22 mm.

• Mierne penivý účinok nenahrádza predpísanú prípravu a rovinnosť podkladu.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

16 kg (kód 176944)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)