Slovenský technický prehľad

UZIN NC 105

sadrová objektová nivelačná hmota

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Nivelačné hmoty

Použitie výrobku

NC 105 vyrovnáva minerálne a určené renovačné podklady pred pokládkou krytín. Pri viacvrstvových parketách skontrolujte minimálnu vrstvu, pripravenosť na lepenie a vhodnú penetráciu podľa technického listu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Sadrové
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk; Viacvrstvové parkety
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; Keramická dlažba a kameň; Starý podklad so zvyškami lepidiel; Suchý poter a sadrovláknité dosky; Liaty asfalt; Magnéziový a xylolitový poter
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece, Big Bag na vyžiadanie
Balenia výrobcu	25 kg, 1000 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Zámesová voda	5,5 litra na 25 kg vrece
Farba	stredne sivá
Spotreba	približne 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky
Odporúčaná teplota spracovania	15 - 25 °C na podlahe
Čas spracovania	približne 30 minút*
Pochôdznosť	po približne 3 hodinách*
Pripravenosť na pokládku	po približne 24 hodinách* Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Rozliv	150 mm ± 5 mm
Reakcia na oheň	A1fl podľa DIN EN 13 501-1
Hrúbka vrstvy	0-15 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri vrstve najviac 3 mm; pozri aj tabuľku pripravenosti na pokládku.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

25 kg (kód 13141)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)