Slovenský technický prehľad

UZIN NC 140 NEW

cementová štandardná nivelácia

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Nivelačné hmoty

Použitie výrobku

NC 140 NEW vyrovnáva vhodne pripravené minerálne podklady pred pokládkou kobercov, PVC a ďalších elastických krytín. Do výberu pod lepené parkety ju nezaraďujeme, pretože nie sú uvedené v overenom hlavnom použití.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Cementové
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; Starý podklad so zvyškami lepidiel
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece
Balenia výrobcu	25 kg
Skladovateľnosť	najmenej 9 mesiacov
Zámesová voda	približne 5,75 litra na 25 kg vrece
Farba	sivá
Spotreba	približne 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Odporúčaná teplota spracovania	15 - 25 °C
Čas spracovania	20 - 40 minút *
Pochôdznosť	po 4 - 5 hodinách *
Pripravenosť na pokládku	po približne 36 hodinách * Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe
Reakcia na oheň	A1fl podľa DIN EN 13 501 - 1
Hrúbka vrstvy	2-12 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Overené hlavné použitie je pod elastické a textilné krytiny; vhodnosť pre lepené parkety nie je potvrdená.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

25 kg (kód 83051)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)