Slovenský technický prehľad

UZIN NC 150

cementová samonivelačná hmota

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Nivelačné hmoty

Použitie výrobku

NC 150 pripravuje rovný a hladký podklad na následné lepenie krytín. Pri viacvrstvových parketách treba rešpektovať predpísanú minimálnu vrstvu a osobitný čas schnutia. Pochôdznosť neznamená pripravenosť na pokládku.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Cementové
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk; Viacvrstvové parkety
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; Keramická dlažba a kameň; Starý podklad so zvyškami lepidiel; Suchý poter a sadrovláknité dosky; Liaty asfalt; Magnéziový a xylolitový poter
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece, Big Bag (na vyžiadanie)
Balenia výrobcu	25 kg, 1000 kg
Skladovateľnosť	najmenej 9 mesiacov
Zámesová voda	6,0 - 6,5 litra na 25 kg vrece
Farba	sivá
Spotreba	približne 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Odporúčaná teplota spracovania	15 °C - 25 °C
Čas spracovania	20 - 40 minút *
Pochôdznosť	po približne 2 - 3 hodinách *
Pripravenosť na pokládku	po približne 24 hodinách * Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe
Reakcia na oheň	A1fl podľa DIN EN 13 501-1
Hrúbka vrstvy	0-10 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pozri aj pokyny na spracovanie.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

25kg (kód 11295)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)