Slovenský technický prehľad

UZIN NC 161

cementová nivelácia odolná vlhkosti

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Nivelačné hmoty

Použitie výrobku

NC 161 je súčasťou riešení, v ktorých musia byť vlhkosti odolné aj ostatné materiály. Samotná hmota neznižuje zvyškovú vlhkosť podkladu a nenahrádza vlhkostnú bariéru. Vhodnosť vrchnej krytiny sa posudzuje ako celok.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Cementové
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; Keramická dlažba a kameň; Suchý poter a sadrovláknité dosky; Liaty asfalt; Magnéziový a xylolitový poter
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece, Big Bag (na vyžiadanie)
Balenia výrobcu	20 kg, 1000 kg
Skladovateľnosť	najmenej 9 mesiacov
Zámesová voda	približne 4 litry na 20 kg vrece
Farba	sivá
Spotreba	približne 1,5 kg/m²/mm hrúbky vrstvy
Odporúčaná teplota spracovania	+ 15 až + 25 °C
Čas spracovania	30 - 40 minút*
Pochôdznosť	po približne 3 hodinách*
Pripravenosť na pokládku	pozri "Pripravenosť na pokládku" Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	5 °C na podlahe
Rozliv	približne 140 mm ± 5 mm
Reakcia na oheň	A1fl podľa DIN EN 13 501-1
Hrúbka vrstvy	3-20 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Hmota odolná vlhkosti nie je vlhkostnou bariérou. Všetky komponenty skladby musia byť vhodné pre dané vlhkostné podmienky.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

20 kg (kód 173283)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)