Slovenský technický prehľad

UZIN NC 167

cementová nivelačná hmota 3-40 mm

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Nivelačné hmoty

Použitie výrobku

NC 167 umožňuje vyrovnanie pod krytiny a parkety aj zabudovanie predpísaného tenkovrstvového vykurovania. Na drevených podkladoch platia prísnejšie vrstvy; drevené dosky vyžadujú kombináciu s UZIN RR 201.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Cementové
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk; Viacvrstvové parkety; Masívne parkety; Keramika a kameň
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; OSB a drevotrieskové dosky; Drevené dosky a parkety; Magnéziový a xylolitový poter
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece, Big Bag (na vyžiadanie)
Balenia výrobcu	20 kg, 1000 kg
Skladovateľnosť	najmenej 9 mesiacov
Zámesová voda	približne 3,6 - 4 litry / 20 kg vrece
Farba	tmavá sivá
Spotreba	približne 1,7 kg/m²/mm hrúbky vrstvy
Spotreba v systéme UZIN Turbolight®	približne 20 kg/m²
Čas spracovania	20 - 40 minút*
Pochôdznosť	po 2 - 4 hodinách*
Pripravenosť na pokládku	pozri "Pripravenosť na pokládku/tabuľka použitia" Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe
Rozliv	približne 140 mm ± 5 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	1,4 W/mK
Reakcia na oheň	A1fl podľa DIN EN 13 501-1
Hrúbka vrstvy	3-40 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Na nové pevne priskrutkované drevotrieskové alebo OSB dosky najviac 10 mm. Na drevené dosky iba s UZIN RR 201 a najviac 10 mm.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

20 kg (kód 174252)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)