Slovenský technický prehľad

UZIN NC 172 BiTurbo

rýchla cementová nivelácia biturbo

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Nivelačné hmoty

Použitie výrobku

NC 172 BiTurbo je určená na časovo náročné podlahárske realizácie. Skorá pochôdznosť nie je univerzálnym povolením na lepenie parkiet; čas sa vyberá podľa krytiny, vrstvy a teploty podkladu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Cementové
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk; Viacvrstvové parkety; Masívne parkety
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; OSB a drevotrieskové dosky; Keramická dlažba a kameň; Suchý poter a sadrovláknité dosky; Magnéziový a xylolitový poter
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece
Balenia výrobcu	25 kg
Skladovateľnosť	najmenej 6 mesiacov
Zámesová voda	6 - 6,5 litra na 25 kg vrece
Farba	tmavosivá
Spotreba	približne 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Odporúčaná teplota spracovania	20 °C
Čas spracovania	max. 15 minút*
Pochôdznosť	po 60 minútach*
Pripravenosť na pokládku	pozri tabuľka „Pripravenosť na pokládku“ Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe
Reakcia na oheň	A2fl-s1 podľa DIN EN 13 501-1
Hrúbka vrstvy	0-10 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri teplote podkladu 18 °C; pozri tabuľku pripravenosti na pokládku.

Dôležité podmienky použitia

• Pochôdznosť po približne 60 minútach neznamená univerzálnu pripravenosť na lepenie parkiet. Čas vyberte podľa tabuľky krytín a podmienok.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

25 kg (kód 1179)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)