Slovenský technický prehľad

UZIN NC 175

cementová nivelácia vystužená vláknami

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Nivelačné hmoty

Použitie výrobku

NC 175 je vhodná pri renovácii doskových podláh, OSB a ďalších výrobcom určených podkladov. Povrch môže slúžiť pod elastické a textilné krytiny, parkety aj dlažbu. Podklad musí byť dostatočne tuhý a stabilný.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Cementové
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk; Viacvrstvové parkety; Masívne parkety; Keramika a kameň
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; OSB a drevotrieskové dosky; Drevené dosky a parkety; Keramická dlažba a kameň; Starý podklad so zvyškami lepidiel; Suchý poter a sadrovláknité dosky
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece
Balenia výrobcu	25 kg
Skladovateľnosť	najmenej 9 mesiacov
Zámesová voda	6 - 6,5 litra na 25 kg vrece
Farba	sivá
Spotreba	približne 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky
Odporúčaná teplota spracovania	20 °C
Čas spracovania	25 - 35 minút*
Pochôdznosť	približne 2 - 3 hodiny*
Pripravenosť na pokládku	Podľa krytiny a vrstvy: textilné/elastické krytiny pri 3-5 mm približne 6 h; parkety pri 3-5 mm približne 15 h. Vyššie vrstvy podľa tabuľky (20 °C, 65 % rel. vlhkosti).
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe
Reakcia na oheň	A2fl-s1 podľa DIN EN 13 501-1
Hrúbka vrstvy	3-30 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri vrstve najviac 3 mm; pozri aj tabuľku pripravenosti na pokládku.

Dôležité podmienky použitia

• Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti: parkety približne po 15 h pri 3-5 mm, 24 h pri 10 mm a 72 h pri 20 mm. Údaj 6 h sa nevzťahuje všeobecne na parkety.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

25 kg (kód 1136)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)