Slovenský technický prehľad

UZIN NC 182 NEU

stabilná cementová opravná hmota

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Opravy a potery

Použitie výrobku

NC 182 NEU je určená na tvarovanie a opravy podkladu pred ďalšími vrstvami. Konzistenciu a dávkovanie vody treba prispôsobiť postupu v technickom liste. Pri väčších opravách rozhoduje aj pevnosť a príprava podkladu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Cementové
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; OSB a drevotrieskové dosky; Keramická dlažba a kameň; Starý podklad so zvyškami lepidiel; Suchý poter a sadrovláknité dosky; Liaty asfalt; Magnéziový a xylolitový poter
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece
Balenia výrobcu	20 kg, 12,5 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Zámesová voda	4,6 - 5,4 l na 20 kg vrece
Spracovanie čiastkového množstva	na 1 kg prášku 230 - 270 ml vody
Farba	sivá
Spotreba	približne 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky
Odporúčaná teplota spracovania	+15 °C až +25 °C
Čas spracovania	15 - 20 minút*
Pochôdznosť	po 40 - 50 min.*
Pripravenosť na pokládku	po 60 min.* Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe
Zrezanie hrán	po približne 15 minútach
Reakcia na oheň	A1fl podľa DIN EN 13 501-1

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pozri tabuľku pripravenosti na pokládku.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

20 kg (kód 87569)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)