Slovenský technický prehľad

UZIN NC 567

hrubovrstvová hmota fusiontec

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Nivelačné hmoty

Použitie výrobku

NC 567 je vhodná na vytváranie hrubších rovných plôch a určené systémové riešenia. Celkový rozsah sa nevzťahuje bez obmedzenia na každý podklad: drevo, OSB a liaty asfalt majú nižšiu prípustnú vrstvu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	FusionTec
Podlahy a použitie	Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk; Viacvrstvové parkety; Masívne parkety
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; Betón; OSB a drevotrieskové dosky; Drevené dosky a parkety; Liaty asfalt; Magnéziový a xylolitový poter
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	papierové vrece, Big Bag (na vyžiadanie)
Balenia výrobcu	20 kg, 1000 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Zámesová voda	3,2 litra / 20 kg vrece
Farba	béžovo sivá
Spotreba	približne 1,8 kg/m²/mm hrúbky vrstvy
Čas spracovania	približne 30 - 40 minút*
Pochôdznosť	po približne 8 hodinách*
Pripravenosť na pokládku	pozri "Pripravenosť na pokládku" Platí iba pre určenú krytinu, vrstvu a skladbu; pozri tabuľku výrobcu.
Minimálna teplota spracovania	10 °C na podlahe
Rozliv	približne 140 mm ± 5 mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	1,4 W/mK
Reakcia na oheň	A1fl podľa DIN EN 13 501-1
Hrúbka vrstvy	3-50 mm

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dôležité podmienky použitia

• Na drevených a OSB podkladoch a na liatom asfalte je prípustná vrstva najviac 10 mm podľa technického listu.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

20 kg (kód 176932)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)