Slovenský technický prehľad

UZIN PE 412

jednozložková pur penetrácia

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Penetračné nátery

Použitie výrobku

PE 412 sa používa na prípravu podkladu v skladbách s reaktívnymi lepidlami alebo s následným stierkovaním. Pri funkcii vlhkostnej bariéry rozhoduje počet vrstiev, skutočná vlhkosť a to, či je podklad vykurovaný.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	1K PUR
Podlahy a použitie	Viacvrstvové parkety; Masívne parkety; Vinyl / LVT; PVC / CV; Linoleum; Koberce; Kaučuk
Podklady podľa výrobcu	Cementový poter; Anhydritový poter; OSB a drevotrieskové dosky; Starý podklad so zvyškami lepidiel; Suchý poter a sadrovláknité dosky; Liaty asfalt
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Druh balenia	plastový kanister
Balenia výrobcu	12 kg
Skladovateľnosť	najmenej 9 mesiacov
Farba za mokra	hnedá
Farba po vyschnutí	hnedá
Spotreba	80 - 150 g/m² na vrstvu*
Čas schnutia	pozri "Tabuľka použitia"
Minimálna teplota spracovania	15 °C na podlahe

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pozri tabuľku použitia. ** Relatívna vlhkosť podľa smernice TKB 18, metóda KRL.

Dôležité podmienky použitia

• Spotreba 80-150 g/m² je na jednu vrstvu. Pri uzatváraní zvyškovej vlhkosti výrobca predpisuje 2-3 nánosy podľa použitia.

• Limit nevykurovaného cementového poteru alebo betónu je 4 CM-%; pri vykurovanej konštrukcii 2,5 CM-%. Dodržte ďalšie podmienky listu; nejde o náhradu stavebnej hydroizolácie.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

12 kg (kód 85887)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobcu (CZ) (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (CZ) (cz.uzin.com)