Slovenský technický prehľad

# UZIN SC 968

rýchla predmiešaná poterová malta

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Opravy a potery

## Použitie výrobku

SC 968 sa pripravuje s vodou bez dodatočného kameniva. Má rozdielny čas do pokládky dlažby a ostatných krytín. Pri drevenej podlahe sa nesmie prevziať kratší interval určený pre keramiku.

## Rozsah použitia a kompatibilita

| | |
|---|---|
| **Typ / spojivo** | Cementové |
| **Podlahové vykurovanie** | V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu. |

Profesionálne použitie: Technický list výrobcu určuje použitie kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

## Vybrané technické údaje

| | |
|---|---|
| **Druh balenia** | papierové vrece |
| **Balenia výrobcu** | 20 kg |
| **Skladovateľnosť** | najmenej 12 mesiacov |
| **Zámesová voda** | 1,0 - 1,4 litra na 20 kg vrece |
| **Farba** | sivá |
| **Spotreba** | približne 18 kg/m²/ na 1 cm hrúbky |
| **Čas spracovania** | približne 60 minút* |
| **Pochôdznosť** | po približne 8 hodinách* |
| **Začiatok funkčného vykurovania** | po 3 dňoch* |
| **Pripravenosť na pokládku** | dlažba: po približne 24 hodinách*, ostatné krytiny a parkety: po približne 72 hodinách* |
| **Minimálna teplota spracovania** | 5 °C na podlahe |

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri celkovej hrúbke poteru približne 4 cm; pozri pripravenosť na pokládku.

## Dôležité podmienky použitia

• Pripojený poter od 20 mm; na oddeľujúcej alebo izolačnej vrstve od 40 mm. Minimálne prekrytie vykurovacích rúrok 40 mm.

• Čas do pokládky dlažby je odlišný od času pre ostatné krytiny a parkety.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

## Balenia evidované v katalógu

20 kg (kód 159459)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

## Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

**Oficiálna produktová stránka UZIN** (cz.uzin.com)

**Technický list výrobcu (CZ)** (cz.uzin.com)

**Karta bezpečnostných údajov (CZ)** (cz.uzin.com)