Slovenský technický prehľad

UZIN U 1000

Protišmyková fixácia na voľne kladené kobercové štvorce

Informačný podklad MEGA Parket; nenahrádza originálny technický a bezpečnostný list výrobcu.

Spracované 11. 11. 2026 | Kategória: Lepidlá na vinyl a krytiny

Použitie výrobku

UZIN U 1000 je špeciálna disperzná stop vrstva pre voľne kladené kobercové štvorce. Je určená pre vhodné štvorce s bitúmenovým, PVC alebo ťažkým polyuretánovým rubom, vrátane antistatických vyhotovení. Po vyschnutí vytvára prídržný film, ktorý obmedzuje posúvanie krytiny.

Výrobca uvádza nasiakavé aj nenasiakavé podklady, vhodné existujúce PVC alebo linoleum a zdvojené či dutinové podlahy. Podklad musí byť rovný, pevný, suchý a čistý. Produkt je určený do interiéru a v stanovených skladbách aj nad teplovodné podlahové vykurovanie.

Stop vrstvu treba nechať pred položením krytiny správne vyschnúť. Výber sa riadi aj rubom a pokynmi výrobcu kobercových štvorcov. Antistatické vlastnosti nemožno zamieňať s automatickým splnením požiadaviek na elektricky vodivú podlahu; takú skladbu treba navrhnúť a overiť samostatne podľa predpisu.

Rozsah použitia a kompatibilita

Typ / spojivo	Disperzná protišmyková fixácia
Podlahy a použitie	Voľne kladené kobercové štvorce
Podklady podľa výrobcu	Nasiakavé podklady; Nenasiakavé podklady; Existujúce PVC alebo linoleum; Zdvojené a dutinové podlahy
Podlahové vykurovanie	V rozsahu a pri podmienkach technického listu výrobcu.

Profesionálne použitie: Výrobca v technickom liste povoľuje použitie len kvalifikovaným komerčným používateľom a vylučuje predaj spotrebiteľom.

Vybrané technické údaje

Typ balenia	plastový kanister
Balenia podľa výrobcu	10 kg
Skladovateľnosť	najmenej 12 mesiacov
Farba za mokra	svetlá modrá
Farba za sucha	svetlá modrá
Spotreba	50 - 100 g/m²
Čas schnutia	30 - 60 minút*
Čas kladenia	približne 48 hodín*
Minimálna teplota spracovania	min. 15 °C na podlahe
Podlahové vykurovanie	Teplovodné, podľa podmienok technického listu

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu v závislosti od druhu krytiny a nasiakavosti podkladu.

Dôležité podmienky použitia

• Pre štvorce s bitúmenovým, PVC alebo ťažkým PUR rubom podľa technického listu.

• Pred pokládkou nechajte stop vrstvu vyschnúť; nejde o univerzálne mokré podlahové lepidlo.

• Antistatické vlastnosti samy nepotvrdzujú elektrickú vodivosť celej skladby.

Spotreba je orientačná a závisí od konkrétneho použitia. Pri výbere množstva rešpektujte podklad, spôsob nanášania, predpísanú hrúbku a obmedzenia technického listu. Čas pochôdznosti sa nesmie automaticky zamieňať s pripravenosťou na ďalšiu prácu.

Balenia evidované v katalógu

10 kg (kód 6748)

Dodávanú regionálnu verziu a konkrétne balenie treba potvrdiť pri objednávke. Prehľad neuvádza skladovú dostupnosť ani cenu.

Originálne zdroje výrobcu

Zdroje sú v pôvodnom jazyku. Tento dokument je vlastné slovenské zhrnutie vybraných faktov, nie výrobcom schválený preklad celého technického listu. Pred použitím otvorte aktuálny technický list, bezpečnostný list a príslušný návod.

Oficiálna produktová stránka UZIN (cz.uzin.com)

Technický list výrobku (cz.uzin.com)

Karta bezpečnostných údajov (cz.uzin.com)